

TŘÍLAMELOVÉ PARKETY

Dub Select

- Popis:** Dřevo s poměrně homogenní barvou. Mezi jednotlivými lamelami mohou být patrné malé barevné odchylky. Materiál může obsahovat dřeňové paprsky.
- Suky:** Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 1-2 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Tmavé suky jsou nepřijatelné.
- Běl:** Bez běli.

Dub Natur

- Popis:** Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez ostrých barevných odchylek, s dřeňovými paprsky. Může obsahovat i nepatrný plaménkový vzor.
- Suky:** Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Dále jsou přípustné tmavé suky o průměru až 1 mm.
- Běl:** Bez běli.

Dub Trend

- Popis:** Dřevo je charakteristické svými barevnými odstíny, výraznou kresbou a výskytem běli.
- Suky:** Každá lamela může obsahovat 1 zdravý suk o průměru až 3-4 mm. Dále může lamela obsahovat jeden tmavý suk o průměru až 3 mm.
- Běl:** Může obsahovat zdravou běl zasahující až do poloviny šíře lamely, hnědou běl až do 10 mm šíře lamely a našedlou běl. Běl je patrná téměř na každé lamelě.

Dub Rustic

- Popis:** Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje běl, suky, suché pruhy a plaménkový vzor.
- Suky:** Může obsahovat i skupiny suků.
- Běl:** Běl je přípustná až do 1/3 plochy lamely. Olejově hnědé vady a modré vady způsobené působením kovu nejsou povoleny. Jiné přirozené barevné vady jsou přípustné.

Dub Robust

- Popis:** Vyráběný přímo ze surového masivu. Materiál s vysocí variabilní kresbou a barvou. Obsahuje běl, suky, suché pruhy a plaménkový vzor.
- Suky:** Může obsahovat zdravé a prasklé suky o velikosti až 20 mm. Vypadlé suky jsou povolené až do velikosti 5 mm.

Běl: Běl je přípustná po celé ploše lamely. Olejově hnědé vady a modré vady způsobené působením kovu nejsou povoleny. Jiné přirozené barevné vady jsou přípustné.

Buk pařený Natur

Popis: Tmavé tóny. Charakteristický barevný efekt materiálu je dán přirozeným růstem buku. Jednotlivé lamely pak mohou být světlé nebo tmavé. Případně se na jedné lamele může vyskytnout mix obou tónů. Zvláště výrazné a ostré variace barvy či kresby nejsou přípustné.

Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Tmavé suky jsou povoleny až do průměru 1 mm.

Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Buk pařený Standard

Popis: Materiál je charakteristický suky, jejichž barva je viditelně odlišná od zbytku dřeva, menšími či většími přirozenými vřetenovitými útvary a výraznými barevnými rozdíly mezi jednotlivými lamelami nebo i v rámci jedné lamely. Tyto barevné rozdíly vznikají v procesu paření a sušení.

Suky: Může obsahovat skupiny suků o průměru až 8 mm.

Červené jádro: Prakticky bez červeného jádrového dřeva. Může obsahovat pouze jeho stopy.

Buk pařený Rustic

Popis: Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým dřevem, suky a živou kresbou. Zárosty a asfyxie jsou nepřípustné. Lehká asfyxie v podobě nevýrazných barevných odchylek, které nijak nenarušují vlastnosti materiálu, je přípustná.

Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm.

Červené jádro: Červené jádrové dřevo je přípustné, a to i po celé šířce lamely.

Jasan Select

Popis: Lamely ve světlých tónech bez výrazných barevných rozdílů. Vyniká osobitým vzorem a zakřivenou kresbou. Neobsahuje však žádné zvláště výrazné variace kresby.

Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.

Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Natur

- Popis: Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné zvlášť výrazné variace kresby či barvy.
- Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.
- Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Standard

- Popis: Materiál je charakteristický suky, jejichž barva je viditelně odlišná od zbytku dřeva, a výraznými barevnými rozdíly mezi jednotlivými lamelami nebo i v rámci jedné lamely. Barevné rozdíly v rámci jedné lamely vznikají v procesu sušení.
- Suky: Může obsahovat skupiny suků o průměru až 8 mm.
- Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva. Může obsahovat pouze jeho stopy.

Jasan Rustic

- Popis: Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým dřevem, suky a živou kresbou.
- Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm.
- Červené jádro: Červené jádrové dřevo a tmavé tóny jsou přípustné, a to i po celé šíři lamely.

Dub dunajský Natur

- Popis: Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami. Díky přirozenému růstu dubu jsou jednotlivé lamely v tmavších či světlejších tónech, neobsahují však ostré barevné odchylky. Materiál obsahuje také velké množství nápadných dřeňových paprsků.
- Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 4-5 mm. Tmavé suky jsou přípustné až do průměru 1 mm.
- Běl: Nesmí obsahovat nápadnou, výraznou běl. Barevné odlišnosti způsobené mrazovými trhlinami jsou rovněž nepřípustné.

Dub dunajský Rustic

- Popis: Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje, suky, běl a nahnědlé zbarvení podobné červenému jádrovému dřevu.
- Suky: Může obsahovat skupiny suků a srostlé přeslenové suky o průměru až 10 mm.
- Běl: Může obsahovat běl zasahující až do poloviny šíře lamely. Přirozené namodralé barevné odlišnosti v okolí mrazových trhlin jsou přípustné.

Dub kouřový Natur

- Popis: Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez ostrých barevných odchylek, s dřeňovými paprsky.
Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm.
Běl: Bez běli.

Dub kouřový Rustic

- Popis: Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje běl a suky.
Suky: Může obsahovat suky o průměru až 5 mm.
Běl: Běl je přípustná až do 1/3 plochy lamely. Nesmí obsahovat modré barevné vady. Jiné přirozené barevné vady jsou přípustné.

Javor kanadský Natur

- Popis: Díky přirozenému růstu javoru jsou jednotlivé lamely v tmavších či světlejších tónech, neobsahují však ostré barevné odchylky. Dřevo může obsahovat až 10 mm dlouhé a 1,5 mm široké pryskyřičné kanálky v podobě tmavých pruhů.
Suky: Může obsahovat suky o průměru až 3 mm, pokud se jejich barva neodlišuje od zbytku dřeva.
Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Javor kanadský Rustic

- Popis: Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje suky, červené jádrové dřevo a načernalé pruhy pryskyřičných kanálků.
Suky: Může obsahovat dobře srostlé přeslenové suky o průměru až 10 mm. Tmavé suky jsou rovněž přípustné.
Červené jádro: Může obsahovat červené jádrové dřevo.

Třešeň pařená Natur

- Popis: Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu a paření. Dynamická kresba.
Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 10 mm, vyjma černých suků.
Běl: Může obsahovat běl, pokud její barva není viditelně odlišná od zbytku dřeva.

Třešeň pařená Rustic

- Popis: Dřevo je typické zejména rozmanitou barevností a tmavými sukami.
Suky: Může obsahovat suky všech velikostí a barev.
Běl: Může obsahovat libovolný rozsah běli různých odstínů a barev.

Akát pařený Natur

- Popis: Tmavší nádech a rozmanité barevné efekty vycházející z přirozeného růstu a procesu paření. Materiál obsahuje dynamickou kresbu se suky a je bradavčitý.
- Běl: Bez běli.
- Suky: Bradavčitý materiál. Může obsahovat dobře srostlé suky.

Akát pařený Rustic

- Popis: Dřevo je typické zejména rozmanitou barevností a tmavými suký.
- Běl: Může obsahovat libovolný rozsah běli různých odstínů a barev.
- Suky: Může obsahovat suky všech velikostí a barev.

Jatoba

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Dřevo je typické rozmanitou barevností a dynamickou kresbou vycházející z přirozeného růstu stromu. Nesmí obsahovat světle bělavé skvrny.
- Běl: Bez běli.
- Suky: Může obsahovat zdravé, dobře srostlé přeslenové suky o průměru až okolo 5 mm.

Wenge

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Barevnost a kresba materiálu vycházejí z jeho přirozeného růstu. Dřevo obsahuje také nažloutlé skvrny a pruhy, které na světle rychle tmavnou.
- Běl: Bez běli.
- Suky: Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.

Merbau

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Dřevo je typické rozmanitou barevností a dynamickou kresbou, vycházející z přirozeného růstu stromu, a nažloutlými skvrnkami v pórech.
- Běl: Bez běli.
- Suky: Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.

Ořech americký Natur

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu a paření. Dynamická kresba.
- Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.
- Běl: Bez běli.

Ořech americký Rustic

- Popis: Dřevo je typické zvláště rozmanitou barevností protkanou bělí a suký.
Suky: Může obsahovat neomezené množství různě velkých a barevných suků.
Běl: I bělavá a našedlá běl, která se barevně výrazně odlišuje od zbytku dřeva, je přípustná. Běl je patrná téměř na každé lamelě.

DVOULAMELOVÉ PARKETY

Dub Select

- Popis: Přirozená barevnost bez výrazných odchylek. Dřevo je typické jemně tvořenou kresbou a menšími suký. Může obsahovat náznaky plaménkového vzoru. Jednotlivé lamely se lehce odlišují svým odstínem.
Suky: Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suký o průměru až 5 mm, poškozené suký o průměru až 2 mm a skupiny suků.
Běl: V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 2–3 mm a délky 5–10 cm je přípustná.

Dub Natur

- Popis: Pro materiál jsou typické větší suký, poměrně dynamická barevnost a kresba. Neobsahuje však výrazné barevné odchylky a jednotlivé lamely se svým odstínem příliš neliší. Může obsahovat náznaky plaménkového vzoru.
Suky: Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suký o průměru až 15 mm, černé suký o průměru až 5 mm, a to i pokud suký tvoří skupiny.
Běl: V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 3–4 mm a délky 5–10 cm je přípustná.

Dub Rustic

- Popis: Pro dřevo jsou typické suký, běl a nápadná barevnost a kresba. Může obsahovat plaménkový vzor.
Suky: Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suký o průměru až 15 mm, černé suký o průměru až 5 mm, a to i pokud suký tvoří skupiny.
Běl: Zdravá běl je přípustná až do 1/3 šíře lamely.

Jasan Natur

- Popis: Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné zvláště výrazné variace kresby či barvy.
Suky: Může obsahovat zdravé suký o průměru až 3 mm a tmavé suký o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suký netvoří skupinu.
Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Rustic

- Popis: Materiál je charakteristický výraznými barvami, zejména červeným jádrovým dřevem, suky a živou kresbou.
- Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm.
- Červené jádro: Červené jádrové dřevo a tmavé tóny jsou přípustné, a to po celé šíři lamely.

Ořech americký Natur

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Pestrý materiál typický menšími suky a zřetelnou kresbou. Kresba na jednotlivých lamelách se výrazně liší. Odstín lamel je však téměř stejný.
- Suky: Může obsahovat suky o průměru až okolo 5 mm.
- Běl: Může obsahovat nevýrazně zbarvenou běl.

JEDNOLAMELOVÉ PARKETY

Dub Select

- Popis: Přirozená barevnost a nápadná kresba bez výrazných barevných odchylek. Dřevo je typické menšími suky. Může obsahovat náznaky plaménkového vzoru. Jednotlivé parkety se mohou lehce odlišovat svým odstínem.
- Suky: Může obsahovat suky o průměru až 3 mm, vyjma černých suků. Skupiny suků jsou rovněž nepřipustné.
- Běl: V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 3–4 mm a délky 20–30 cm je přípustná.

Dub Natur

- Popis: Hrubá textura a nápadná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez ostrých barevných odchylek, s většími suky. Může obsahovat i nepatrný plaménkový vzor. Jednotlivé parkety se mohou výrazně lišit svým odstínem.
- Suky: Každá lamela může obsahovat až 4–5 suků o průměru až 20–25 mm, vyjma černých suků. Prasklé suky jsou přípustné pouze v případě, že byly opraveny a vyplněny. Může obsahovat také vypadlé suky o průměru až 25 mm, pokud byly vyplněny.
- Běl: V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 4–5 mm a délky 50 cm je přípustná.

Dub Nordic

- Popis: Hrubá textura a nápadná kresba s širokou variací barev a menšími suky. Může obsahovat plaménkový vzor. Jednotlivé parkety se mohou lišit svým odstínem.

Suky: Každá lamela může obsahovat až 2–3 suky o průměru až 10–15 mm, vyjma černých suků. Prasklé suky jsou přípustné pouze v případě, že byly opraveny a vyplněny.

Běl: Může obsahovat zdravou běl až do třetiny šířky lamely, a to po obou stranách.

Dub Rustic

Popis: Pro dřevo jsou typické suky, běl a nápadná barevnost a kresba. Může obsahovat plaménkový vzor.

Suky: Každá lamela může obsahovat až 5–6 zdravých či černých suků o průměru až 25–30 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. Vypadlé suky o průměru až 30 mm jsou přípustné v případě, že byly vyplněny.

Běl: Může obsahovat zdravou běl až do třetiny šířky lamely, a to po obou stranách.

Dub Country

Popis: Pro materiál jsou typické suky a nápadná barevnost a kresba vycházející z barevných odchylek v blízkosti jádra. Může obsahovat plaménkový vzor.

Suky: Každá lamela může obsahovat až 5–6 zdravých či černých suků o průměru až 40–50 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. Vypadlé suky o průměru až 40 mm jsou přípustné v případě, že byly vyplněny.

Běl: Bez běli.

Buk Natur

Popis: Díky tomu, že se ve dřevě nevyskytují prakticky žádné suky, je jeho barva jednotná. Jednotlivé parkety se liší pouze svým odstínem.

Suky: Může obsahovat suky, jejichž barva je shodná s barvou zbytku dřeva, a to až o průměru 3 mm. Černé suky a skupiny suků jsou nepřipustné.

Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva. Nahnědlé barevné odchylky vřetenovitého tvaru: přípustné v malém množství o délce až 20 mm a šířce 2 mm.

Buk Standard

Popis: Sukovitý materiál s občasným výskytem červeného jádrového dřeva, charakteristický rozmanitou barevností a kresbou. Může obsahovat nahnědlé barevné odchylky vřetenovitého tvaru o délce až 50 mm a šířce 10 mm. V důsledku paření a sušení může dřevo obsahovat barevné odchylky či pruhy.

Suky: Jednotlivé lamely mohou obsahovat až 2–3 zdravé a úplné suky o průměru až 25 mm. Prasklé suky, které byly opraveny a vyplněny v souladu s barvou zbytku dřeva, jsou také přípustné. Materiál může obsahovat i tmavé suky.

Jasan Natur

- Popis: Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné zvlášť výrazné variace kresby či barvy.
- Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.
- Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Rustic

- Popis: Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým dřevem, suky a živou kresbou.
- Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 20 mm, nebo vypadlé suky o průměru až 10 mm, a to v počtu 2 suků na jednu lamelu.
- Červené jádro: Červené jádrové dřevo je přípustné až do 2/3 plochy lamely.

Javor kanadský Natur

- Popis: Materiál s přírodní kresbou a téměř jednotnou barvou. Jednotlivé parkety se liší pouze svým odstínem. Může obsahovat nepatrné stopy pryskyřice, barevné odchylky vřetenovitého tvaru, o délce až 20 mm a šířce 2 mm.
- Suky: Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm, pokud se jejich barva neodlišuje od zbytku dřeva a pokud netvoří skupinu.
- Červené jádro: Bez červeného jádrového dřeva.

Javor kanadský Standard

- Popis: Nápadně tvořená kresba. Materiál je charakteristický směsí různých barev, suky a barevnými odchylkami vycházejícími z výskytu pryskyřice.
- Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky či opravené a vyplněné suky o průměru až 20 mm.
- Červené jádro: Ve dřevě se mohou vyskytovat stopy červeného jádrového dřeva.

Ořech americký

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Dřevo je typické barevnou rozmanitostí, sukovitostí, obsahem běli a výraznou kresbou. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem.
- Suky: Může obsahovat suky o průměru až 40 mm. Vyplněné suky jsou rovněž přípustné.
- Běl: Běl je přípustná až do 1/3 šířky lamely.

Dub kouřový

- Popis: **Neurčitá kvalita.** Jednotlivé lamely se mohou výrazně lišit svým odstínem. Materiál obsahuje suky.

Suky: Může obsahovat suky o průměru až 15 mm. Vyplněné suky jsou rovněž přípustné.
Běl: Bez běli.

Jatoba

Popis: **Neurčitá kvalita.** Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem.
Suky: Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Běl: Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Doussie

Popis: **Neurčitá kvalita.** Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem.
Suky: Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Běl: Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů. Nesmí obsahovat výrazně nahnědlé skvrny.

Merbau

Popis: **Neurčitá kvalita.** Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem. Dřevo je charakteristické nažloutlými skvrnkami v pórech.
Suky: Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Běl: Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Wenge

Popis: **Neurčitá kvalita.** Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a žádnou běl. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem. Dřevo obsahuje také nažloutlé skvrny a pruhy, které rychle tmavnou.
Suky: Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Běl: Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Třešeň americká

Popis: **Neurčitá kvalita.** Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu a dynamická kresba.

- Suky: Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 25 mm, a to v počtu 2 suků na lamelu. Vypadlé suky o průměru až 10 mm jsou rovněž přípustné, a to v počtu 3 suků na lamelu.
- Běl: Může obsahovat běl až do třetiny šířky lamely, pokud její barva není bělavá a viditelně odlišná od zbytku dřeva.